

Delta Phoenix srlRefrattari speciali - Special refractories
Divisione Edilizia - Civil Department25030 Maclodio (Brescia) Italy - Via XXV
Aprile, 15
Tel. +39 030 978241 - Fax +39 030 9973964E-mail generale: info@deltaphoenix.it
Laboratorio: tech@deltaphoenix.it
Amministrazione: admin@deltaphoenix.it
www.deltaphoenix.itData ultima revisione: 24 ottobre 2016
Data di stampa: 24 ottobre 2016*Scheda Tecnica***STUCK B***Cemento a presa chimica*

■ Costituente principale	Bauxite	
■ Temperatura massima d'esercizio	[°C]	1600
■ Granulometria media	[mm]	0÷4
■ Analisi chimica dopo cottura a 1000°C	[%]	Al ₂ O ₃ + TiO ₂ → 82÷84
	[%]	SiO ₂ → 11÷13
	[%]	P ₂ O ₅ → 2÷3
■ Quantità di materiale in opera	[kg/dm ³]	2.65
■ Quantità di acqua	[kg/100 kg secco]	7÷9
■ Precauzioni	Guanti in gomma	
■ Applicazione	A mano con cazzuola	
■ Essiccazione	250°C	

NOTE:

- Confezione: Sacchi in plastica da 25 kg su pallet da 1000 kg
- Scadenza: 12 mesi nella propria confezione e lontano dalle fonti di calore. Temperatura di magazzinaggio 5÷35 °C
- Applicazioni principali:
 - Riparazioni strutture refrattarie silico-alluminose ed alluminose
- Data la natura delle materie prime impiegate, ci possono essere delle leggere variazioni nei dati sopra riportati che, pertanto, non impegnano la nostra Società
- Ci riserviamo la possibilità di cambiare alcune specifiche per la ricerca di una migliore qualità del prodotto senza informazioni preventive, sempre nel rispetto del nostro incondizionabile giudizio.