

Scheda Tecnica

TIXOBOND 27 AL

Cemento pronto all'uso

■ Costituente principale	Zirconio
■ Temperatura massima d'esercizio	[°C] 1300
■ Granulometria media	[mm] 0÷0.1
■ Analisi chimica dopo cottura a 300°C	[%] Al ₂ O ₃ +TiO ₂ → 3
	[%] ZrO ₂ → 58
	[%] SiO ₂ → 30
	[%] BaO → 6
■ Quantità di materiale in opera	[kg/dm ³] 2.6÷2.7
■ Applicazione	Con pennello dopo una premiscelazione
■ Essiccazione	150°C

NOTE:

- Confezione: Fusti in plastica da 30 kg
- Scadenza: 6÷9 mesi nella propria confezione e lontano dalle fonti di calore. Temperatura di magazzinaggio 5÷35 °C
- Applicazioni principali:
 - Cemento distaccante e protettivo per forni, siviere e canali d'alluminio
- Data la natura delle materie prime impiegate, ci possono essere delle leggere variazioni nei dati sopra riportati che, pertanto, non impegnano la nostra Società
- Ci riserviamo la possibilità di cambiare alcune specifiche per la ricerca di una migliore qualità del prodotto senza informazioni preventive, sempre nel rispetto del nostro incondizionabile giudizio.