

Delta Phoenix srl

Refrattari speciali - Special refractories

25030 Macclodio (Brescia) Italy - Via XXV
Aprile, 15

Tel. +39 030 978241 - Fax +39 030 9973964



E-mail generale: info@deltaphoenix.it
 Laboratorio: tech@deltaphoenix.it
 Amministrazione: admin@deltaphoenix.it
www.deltaphoenix.it

Data ultima revisione: 24 ottobre 2016
 Data di stampa: 24 ottobre 2016

*Scheda Tecnica***TIXOBOND 52 SP***Cemento pronto all'uso*

■ Costituente principale	Zirconio	
■ Temperatura massima d'esercizio	[°C]	1750
■ Granulometria media	[mm]	0±0.1
■ Analisi chimica dopo cottura a 300°C	[%]	Al ₂ O ₃ +TiO ₂ → 26 - 27
	[%]	ZrO ₂ → 45 - 46
	[%]	SiO ₂ → 28 - 29
■ Quantità di materiale in opera	[kg/dm ³]	2.4 - 2.6
■ Applicazione	Con pennello dopo una premiscelazione	
■ Essiccazione	150°C	

NOTE:

- Confezione: Fusti in plastica da 30 kg
- Scadenza: 12±14 mesi nella propria confezione e lontano dalle fonti di calore. Temperatura di magazzinaggio 5±35 °C
- Applicazioni principali:
 - Legante per mattoni di silice, alluminosi di zirconio
 - Cemento protettivo di forni d'alluminio
 - Distaccante per alluminio, ghisa, acciaio
- Data la natura delle materie prime impiegate, ci possono essere delle leggere variazioni nei dati sopra riportati che, pertanto, non impegnano la nostra Società
- Ci riserviamo la possibilità di cambiare alcune specifiche per la ricerca di una migliore qualità del prodotto senza informazioni preventive, sempre nel rispetto del nostro incondizionabile giudizio.