

Scheda Tecnica

TIXOBOND AL

Cemento pronto all'uso

■ Costituente principale	Zirconio	
■ Temperatura massima d'esercizio	[°C]	1200
■ Granulometria media	[mm]	0÷0.1
■ Analisi chimica dopo cottura a 300°C	[%]	Al ₂ O ₃ +TiO ₂ → 3
	[%]	SiO ₂ → 30
	[%]	MgO+CaO+K ₂ O+Na ₂ O → 6
	[%]	ZrO ₂ → 58
■ Quantità di materiale in opera	[kg/dm ³]	2.4÷2.6
■ Applicazione	Con pennello dopo una premiscelazione	
■ Essiccazione	150°C	

NOTE:

- Confezione: Fusti in plastica da 25 kg
- Scadenza: 12 mesi nella propria confezione e lontano dalle fonti di calore. Temperatura di magazzinaggio 5÷35 °C
- Applicazioni principali:
 - Cemento distaccante e protettivo per forni, siviere e canali d'alluminio
- Data la natura delle materie prime impiegate, ci possono essere delle leggere variazioni nei dati sopra riportati che, pertanto, non impegnano la nostra Società
- Ci riserviamo la possibilità di cambiare alcune specifiche per la ricerca di una migliore qualità del prodotto senza informazioni preventive, sempre nel rispetto del nostro incondizionabile giudizio.