

E-mail generale: info@deltaphoenix.it
Laboratorio: tech@deltaphoenix.it
Amministrazione: admin@deltaphoenix.it
www.deltaphoenix.it

PUTCH Z
Cemento plastico a presa chimica
SCHEDA TECNICA

Costituente principale:	Zirconio - Allumina Tabulare	
Temperatura massima d'esercizio:	[°C]	1500
Granulometria media:	[mm]	0 – 0.15
Analisi chimica dopo cottura a 150°C:	[%]	Al ₂ O ₃ +TiO ₂ : 50
	[%]	P ₂ O ₅ : 5
	[%]	SiO ₂ : 15
	[%]	ZrO ₂ : 30
Quantità di materiale in opera:	[kg/dm ³]	3.3
Applicazione:	Con cazzuola	
Essiccazione:	250°C	

NOTE:

Confezione: Fusti in plastica da 15 kg su pallet da 900 kg

Scadenza: 12 mesi nella propria confezione e lontano dalle fonti di calore. Temperatura di magazzinaggio 5÷35 °C

Applicazioni principali:

- Riparazione dei forni e siviere per alluminio

Data la natura delle materie prime impiegate, ci possono essere delle leggere variazioni nei dati sopra riportati che, pertanto, non impegnano la nostra Società

Ci riserviamo la possibilità di cambiare alcune specifiche per la ricerca di una migliore qualità del prodotto senza informazioni preventive, sempre nel rispetto del nostro incondizionabile giudizio.